



Technický list 06.01 Lepidlo na obklady

Výrobek	Jednosložkové lepidlo na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody, vytváří trvale pevný, vlhkotěsný spoj.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Bez rozpouštědel; <input checked="" type="checkbox"/> Okamžitě použitelné, snadno aplikovatelné; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý – nesavý; <input checked="" type="checkbox"/> Po vytvrzení přetíratelné.		
Použití	- Lepení keramických obkladů, mozaiky; - Lepení polystyrenových podhledů a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů; - Lepení na podklady (cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, umakart, sádrokarton).		
Balení	Tuba 250 ml, kartuše 310 ml, kelímek 1 kg, kbelík 5 kg a 15 kg		
Barva	Bílá		
Technické údaje			
Základ	-	disperze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,8	
Sušina	%	80	
Tepelná odolnost	°C	+2 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Rychlost nanášení	g/min	≈ 120	(při síle 3mm a tlaku 6,3Bar) platí pro balení 310 ml - kartuše
Otevřený čas	min	≈ 15	(při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	dny	5-14	(při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Počáteční tahová přídržnost	MPa	≥ 1,0 N/mm ²	
Smyková přídržnost po tepelném stárnutí	MPa	≥ 1,0 N/mm ²	(ČSN EN 1348 7.4)
Doba zavadnutí: Tahová přídržnost	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	nejméně po 30min.
Skladovatelnost	měsíce	18	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	kg/m ²	1,5 - 2	(v závislosti na savosti podkladu)
Specifikace			
Třída reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012	
Třídění a označení	D1E	Disperzní lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí	
Omezení	Mimo jiné není vhodné trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nevhodné pro lepení dlažby. Nepoužívat na lepení dlažby nebo na jiné pochůzní plochy. Není vhodné pro olepení velkoformátových prvků na nesavé podklady z důvodu sníženého odpařování vlhkosti.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.01 Lepidlo na obklady

Ošetření (příprava) podkladu	Na některých vlhkých nebo velmi savých podkladech lze zvýšit přilnavost použitím Penetrace S2802A
Pokyny	U velmi savých podkladů lze zvýšit přilnavost použitím Penetračního nátěru S-T70 nebo penetrovat zředěným lepidlem v poměru 1:4 (lepidlo:voda). Lepidlo naneste ve vodorovných pruzích nebo roztírejte zubovou stěrkou rovnoměrně na podklad. Lepený materiál přiložte na podklad a lehce přitlačte. Spárovat je možno po 48 hodinách. Při lepení zubovou stěrkou používat zub do velikosti 6 mm.
Čištění	Materiál: ihned vodou / ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.01» Dodržujte běžná hygienická opatření, při práci nejíst nepít, nekouřit.
Aktualizace	Aktualizováno dne: 31.10.2016 Vyhotoveno dne: 28.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100