



Technický list 08.14 Metalizovaná páska

Výrobek Jednostranně lepidlá, velmi jemná polypropylenová páska opatřena souvislým tepelně odolným lepidlovým filmem. Určená pro interiérové aplikace s možností namáhání mrazem a UV zářením.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě použitelná;
- ▣ Vysoká přilnavost k různým podkladům;
- ▣ Vysoká odolnost proti vlhku, párá a výparům, UV záření a stárnutí;

Použití

- Ochranné bandáže izolačních materiálů – kabelových přechodků a spojů;
- Ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží;
- Spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních a ventilačních jednotek.

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	50	50	24

Barva Metalická

Technické údaje

Základ		polypropylen	(nosný materiál)
Základ		akrylát	(lepidlo)
Plošná hmotnost fólie	g/m ²	26	
Plošná hmotnost lepidla	g/m ²	20	
Celková tloušťka pásy	mm	0,051	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +80	
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Tažnost	%	120	(± 10%)
Přilnavost na kov	N/cm	5 / 25	
Pevnost v tahu	N/cm	100 / 25	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +35°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Nesavé podklady doporučujeme odmastit.

Upozornění Přípustné kombinace působících okrajových podmínek: Mráz nebo teplo, ale sucho a UV záření. Pokud bude vystavena páska vlhku, pak bez působení mrazu dlouhotrvajícího UV záření.

Aktualizace Aktualizováno dne: 06.04.2010 Vyhотовeno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100