

Technický list

TL 20.05 EPOXIN Accelerator

Produkt

EPOXIN Accelerator je jednodílný urychlovač tvrdnutí produktů na epoxidové bázi. Činidlo je určeno pro zkrácení doby vytvrzování epoxidových hmot systému EPOXIN. Výrobek je primárně určen pro penetrace EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET a EPOXIN F1300 WET SPECIÁL.

Vlastnosti

- Snadná aplikace
- Ušetření nákladů za prostoje
- Urychlení přípravy podkladu
- Možná realizace za nižších teplot

Použití

Zkrácení doby vytvrzení penetračních nátěrů řady EPOXIN.

Technické vlastnosti

Vzhled	Kapalina
Barva	čirá, nažloutlá kapalina

Balení

- Láhev 1 kg
- Kanystř 5 kg

Spotřeba

	Max množství akceleratoru	Přetíratelný, jemně brousitelný (16 °C / 23 °C)	Tvrký, brousitelný (16 °C / 23 °C)
Tenký nátěr	10 % složky B	6 hod. / 5 hod.	8 hod. / 7 hod.
Hrubý nátěr, stěrka, záškrab	10 % složky B	5 hod. / 3,5 hod.	7 hod. / 6 hod.
Plastbeton v tl. cca 1 cm	10 % složky B	3 hod. / 2,5 hod.	6 hod. / 5 hod.

Aplikační postup

Nejprve důkladně promíchejte složky A a B připravované penetrace podle návodu výrobku. Poté do smíchané směsi přidejte adekvátní množství EPOXIN Accelerator a míchejte další 2 minuty pomalu otáčkovým míchadlem do doby, než získáte jednotný vzhled. Promíchanou směs přelijte do čisté nádoby a pokračujte v promíchávání. Aplikace upravené penetrace se provádí stejným postupem, jak je uvedeno v TL penetrace. ! EPOXIN Accelerator zkracuje dobu zpracovatelnosti penetrace !

Upozornění

Výrobek je určen pro profesionální spotřebitele. Spotřebujte jednorázově. Vyšší dávkování může způsobit snížení vlastností výsledného produktu. (křehkost, atd.). Vlivem změny barvy (tmavnutí) a snížením lesku se přidání EPOXIN Accelerator doporučuje pouze do spodních penetračních vrstev.

Přidáním EPOXIN Accelerator se zvyšuje teplota chemické reakce mezi složkami A a B, proto hned po promíchání aplikujte hmotu na plochu. Pokud zůstane promíchaná hmota ve větším množství v nádobě hrozí vytvoření kouře a rychlé vytvrzení hmoty vlivem vysoké teploty.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v aktuálním Bezpečnostním listu výrobku.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby umístěném na obalu výrobku.

Bezpečnost

Při práci s výrobkem nepijte, nejezte ani nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Další informace týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu tohoto výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 17.03.2021

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100