



Balení

-Stříkačka - 24ml

Barva

-Transparent

Technický list TL 06.42 Clear EPOXY

Výrobek

Je rychle tuhnutí dvousložkové lepidlo na bázi epoxidu. Po vytvrzení vytváří pevný spoj. Má transparentní barvu. Lze jej pilovat, brousit a vrtat.

Vlastnosti

- Transparentní dvousložkové epoxidové lepidlo
- Po vytvrzení vytváří extra pevný spoj
- Lze brousit, vrtat a pilovat
- Doba počátečního schnutí 5-8 min (dle teploty)
- Doba dosažení maximální pevnosti 12 hod
- Doba manipulace 3 – 4 min
- Téměř bez zápachu
- Voděodolný

Použití

- Lepí cihly, keramiku, tkaniny, koberce, beton, sklolaminát, sklo, plast, pvc a další
- Vhodné do automobilového a strojírenského průmyslu
- Tam, kde je potřeba transparentní a voděodolný spoj

Technické údaje

Základ			Epoxid
Konzistence		Gel / pasta	
Viskozita	mPa.s	>12000	(při 25°C)
Tepelná odolnost	°C	-51 / +100	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+10 / +28	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba počátečního schnutí	min	5-8	
Možnost manipulace	min	3-4	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	12	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíc	12	(při teplotách od +8°C do +28°C,



			v originálním neotevřeném balení)
--	--	--	-----------------------------------

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady, teflon a velmi savé podklady. **Spotřebujte jednorázově!**

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a olej.

Pokyny

-Stříkačka

Míchání: Odřežte uzávěr (nevyhazovat, nadále slouží jako uzávěr). Vytlačte mimo do míchací misky a promíchejte, dokud není dosaženo rovnoměrné barvy. **Nanášení:** Nanášejte na povrch vhodným nástrojem – v tenké vrstvě, svarová housenka.

Schnutí: Doba počátečního vytvrzení 5 – 8 minut. Doba dosažení maximální pevnosti 12 hod. Doba manipulace 3 – 4 minut.

Čištění

Materiál: aceton, po vytvrzení pouze mechanicky

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 06.42».

Aktualizace

Aktualizováno dne: 18.03.2024

Vyhotoveno dne: 18.03.2024

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.