



Den Braven Sealants

Technický list 14.30 TECTANE Zinkový sprej

Výrobek Speciální přípravek – vyvinutý pro strojírenský průmysl, katodická ochrana před oxidací, korozi s vynikajícím dlouhotrvajícím ochranným účinkem pro kovy.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno aplikovatelný;
- ▣ Vysoká přilnavost ke všem kovovým materiálům;
- ▣ Rychleschnoucí;
- ▣ Přelakovatelný jinými laky – doporučená zkouška přilnavosti;

Použití

- Pro veškeré typy ocelových podkladů s požadavkem na vysokou ochranu proti korozi;
- Ochrana míst po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání, opravy zinkových vrstev;
- Vodivá mezivrstva při bodovém sváření, ochrana spojů karoserií před oxidací.

Balení Aerosolový sprej 400 ml
Barva Zinkový odstín

Technické údaje

Konzistence	-	aerosol	
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-10	
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doporučená tloušťka nástřiku	µm	25 (1 vrstva)	
Stékavost	-	nestékavý	
Doba schnutí povrchové vrstvy	min	20	(při 20°C)
Vytvrzení	hod	24	(při 20°C)
Vzdálenost při nanášení	mm	200–300	
Skladovatelnost		viz obal	výrobku

Omezení Dóza pod stálým tlakem, chraňte před teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu důkladně protřepat za slyšitelnosti kuličky (cca 2-4 min). Lak nanášíme na podklad ze vzdálenosti cca 200–300 mm křížovou technikou. Proveďte předběžné zkoušky výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného nátěru. Před aplikací barev proveďte předběžné testy kompatibility – zejména adheze mezi vrstvami.

Upozornění

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 14.30»

Aktualizace Aktualizováno dne: 10.08.2018

Vyhotoveno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz