



Technický list 07.39b Sádrokartonářská stěrka

Výrobek Jednosložkový tmel (pasta) na bázi disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří pevný dobře brousitelný spoj. Tmel třídy **2A** (dokončovací tmel) podle ČSN EN 13 963.

Vlastnosti

- Bez rozpouštědel s brousitelnou tvrdostí;
- Vysoká přilnavost na beton včetně pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, omítky, cihelné zdivo, sádrokarton apod.
- Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry;
- Vysoká odolnost proti vzniku trhlin;

Použití

- Pro interiéry;
- Tmelení spár sádrokartonových desek na základní vrstvu, jako zakončení povrchu)
- Velkoplošné vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích;
- Lokální opravy vnitřních omítek pórobetonových tvárnic, poškozených desek sádrokartonů;
- Vyrovnání podkladů z pórobetonových tvárnic, jako YTONG, HEBEL hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, jádrovými omítkami apod.

Balení Kbelík 1,5kg, 5kg a 18kg
Barva Bílá

Technické údaje			
Složení	-	vápenec, amorfnní silikát, slída, polyvinylacetátová emulze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,8	
Tepelná odolnost	°C	+75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	
Pevnost v tahu za ohybu	N	101	dle EN 13963
Přidržnost	N/mm ²	0,19	dle EN 13963 (porušení v sádrokartonu)
Otevřený čas	min	≈ 20	
Doba vytvrzení	hod	≈ 6 / 2,5 mm	(při 20°C / 65% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje
Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady (tvárnice) doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 v poměru 1 díl penetračního nátěru + 2 díly vody.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.39b Sádrokartonářská stěrka

Pracovní postup Tmel rozmícháme s vodou na konzistenci v závislosti na požadavku zpracování. Před každou další aplikací musí být předchozí vrstva zcela suchá. Nanést první vrstvu. V případě opravy spár je potřeba ji roztáhnout asi 5cm za oba okraje hrubovací (základní) nebo bandážování (základní) vrstvy. Po zaschnutí a přebroušení této vrstvy opět zbavit podklad prachu. Nanést druhou (finální) vrstvu, opět s přesahem cca 5cm za oba okraje předchozí vrstvy. Po zaschnutí zbrousit povrch do hladka. Broušení se provádí pomocí Hladítka s brusnou mřížkou. Rozpracovaný nespotřebovaný tmel lze uschovat v uzavřené nádobě zalitý vodou po dobu několika dnů.

1. První finální vrstva – hustší z důvodu přizpůsobení tvaru a tloušťky.
2. Druhá finální vrstva – řidší konzistence z důvodu uhlazení a vyrovnaní vytmeleného spoje nebo omítky – usnadňuje proces broušení.

Pozn.: Množství vody je závislé na požadované konzistenci tmelu, která je pro každou operaci technologického cyklu odlišná a pohybuje se od 0,2 – 0,8 litrů/10 kg stěrky.

Upozornění Nelze použít pro aplikace v exteriéru.

Čištění Materiál: voda

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.39b».

Aktualizace

Aktualizováno dne: 15.04.2019

Vyhotoveno dne: 12.06.2018

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz