

## Technický list

### TL 06\_53 PRO 7600 Profesionální disperzní lepidlo na podlahy



#### Produkt

Je profesionální bez-rozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý podklad.

#### Vlastnosti

- Vysoká přídržnost na vinylové krytiny
- Dlouhá otevřená doba
- Vhodné i na podlahové vytápění
- Snadná aplikace

#### Použití

- Lepení vinylových dílců
- Koberce (podélné vlákno)
- Vpichované koberce (kolmé vlákno)
- Homogenní PVC, korek
- PVC na pěnovce
- PVC s filcem
- CV krytina
- Linoleum, lepení krytin i na svislé stěny (PVC)
- Na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i na překližky, polystyren či polyuretan

#### Balení

Kbelík 5 kg a 14 kg, Barva: světle béžová

Technické vlastnosti			
Základ	Disperze		
Spotřeba g/m <sup>2</sup>	250 – 300 (Při použití A1 nebo A2 stěrky)		
Hustota	kg/l	1,2	
Čas pokládky	min.	20 - 50	Vyšší teplota čas zkracuje
Otevřený čas	h.	2	Vyšší teplota čas zkracuje
Pochůznost	h.	< 24	
Plné vytvrzení	h.	< 72	
Spotřeba		1 rok	Datum expirace uvedeno na obale.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Den Braven Expert

---

## Podklad

Podklad by měl být suchý, čistý, zbaven mastnot a starých lepidel. Pro lepení musí být podklad vždy savý, pokud je nesavý, lepidlo nevyschne anebo dle velikosti plochy bude dlouho zráť. Lepidlo má, stále tzv. dolep a je stále lepidivé. Díky tomuto efektu lze krytinu kdykoliv opět renovovat bez broušení.

## Pokyny

Lepidlo nanášejte plošně na podklad za pomoci stěrky A1 nebo A2 pro PVC krytiny. Čas pokládky je 20 až 50 min. při +23 °C. Pokud je teplota vyšší, čas se zkracuje. Dle možností proveďte fixaci a zatížení lepeného spoje. Úplné vytvrzení je po 24 – 72 hodinách (dle savosti podkladu a tloušťce lepidla). Minimální aplikační teplota +15 °C až +30 °C. Spotřeba lepidla 250 – 450 g/m<sup>2</sup> (dle savosti podkladu a typu použité stěrky).

## Skladování

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +10 °C až +25 °C. Datum expirace je uvedený na obale. Výrobek nesmí zmrznout. Chraňte před slunečním zářem. Skladujte mimo dosah dětí.

## Čištění

Nevytvrzené lepidlo, lze omýt čistou horkou vodou a vytvrzené lepidlo vyčistíte mechanicky škrabkou anebo nožem.

## Bezpečnost

Viz. <<Bezpečnostní list 06\_52>>

Aktualizováno dne 21.11.2022

Vyhotoveno dne 21. 11. 2019

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

---

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz