

## Technický list

### TL 20.29 Měděný pásek

#### Produkt

Vodící měděná páska se samolepicím filmem.



#### Vlastnosti

- Výborná vodivost
- Pro podlahové systémy EPOXIN
- Snadná aplikace
- Tloušťka 0,08 mm

#### Použití

Vodivý měděný pásek do systému podlah EPOXIN. Spojující vodivou vrstvu EPOXIN F9000 se zemnicími body.

#### Technické vlastnosti

Základ	Měděná páska
Délka v návínu	50 m
Šířka	10 mm
Tloušťka	0,08 mm

#### Balení

- 50 m

#### Barva

- Bronzová

#### Příprava podkladu

Podklad musí být připraven penetračním nátěrem EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1100 DRY FAST, EPOXIN F1200 WET nebo EPOXIN F1300 WET SPECIÁL. Podkladní penetrace nesmí být zapískovaná či jinak zdrsňena. Na takto připravený povrch se aplikují měděné pásky (tloušťka pásku 0,08 mm) za dodržení těchto podmínek:

- Pásky se aplikují v rastru max 3 m x 3 m
- Maximální vzdálenost pásku od zdi je 15 cm
- Pásek musí být připojen na zemnicí bod
- Maximální plocha na podlahy na jeden zemnicí bod je 100 m<sup>2</sup>

#### Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 9.12.2021

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100