



## Technický list 08.70 Samolepící mřížka na sádrokartony

**Výrobek** Sklovláknitá páska opatřena speciálním jednostranným souvislým lepidlem.

**Vlastnosti**

- Okamžitě a snadno použitelná
- Přilnavost k většině stavebních materiálů;
- Zvyšuje pevnost namáhaných ploch a spojů;

**Použití**

- Výztuha prasklin a trhlin zdíva, interiérových a fasádních omítek;
- Vyztužení rohových a napojovacích spár sádrokartonových konstrukcí;
- Vyztužení u silně namáhaných ploch – např. dřevěných podkonstrukcí, v okolí oken, dveří a svítidel

Balení	Šířka mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	48	20	72
	48	45	48
	48	90	24
	48	153	24
<b>Barva</b>	Bílá		

### Technické údaje

Nosný materiál	-	100% sklolaminát
Lepidlo		Akrylový samolepící latex (vazba –LENO)
Impregnace	%	28 (latex)
Hmotnost	g/m <sup>2</sup>	55,0 (+-5%)
Šířka	mm	48
Velikost ok	mm	2,85 x 2,85
Aplikační teplota	°C	+5 / +40
Vlákno	tex	66 (osnova)
	tex	99 (útek)
Počet vláken	ks	9 ± 0,5 (osnova)
	ks	9 ± 0,5 (útek)
Pevnost v tahu	N / 5cm	500 (osnova)
	N / 5cm	900 (útek)
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Pokyny** Při opravách trhlin zdíva nutno rozšířit trhlinu na šíři pásky. Zdivo napenetrovat Malířskou akrylátovou penetrací a po zaschnutí vlepíme pásku do trhliny. Přitlačíme suchou špachtlí a aplikujeme Stěrkovou hmotu (tmel) na opravy prasklin. Po vytvrzení nutno tmelovou vrstvu přebrousit aby byla naprosto shodná s okolním zdivem.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 30.08.2017 Vyhотовeno dne: 22.12.2003

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100