



# Den Braven Sealants

## Technický list 04.92 100% silikon

<b>Výrobek</b>	Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj.		
<b>Vlastnosti</b>	<b>p</b> Nízkomodulový, nepřetíratelný, fungistatický; <b>p</b> Trvale pružný, 100% odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření; <b>p</b> Vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace.		
<b>Použití</b>	- Sklenářské práce, tmelení / těsnění spár v domácnosti; - Tmelení lakovaných a glazovaných povrchů, skla a keramiky; - Tmelení spár v budovách, ocelových konstrukcí ve stavebnictví, průmyslu apod.;		
<b>Balení</b>	Kartuše 310 ml		
<b>Barva</b>	Transparent, bílá		
<b>Technické údaje</b>			
Základ	-	100% silikon - acetát	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	0,97	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +100	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	600	(při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost vytvrzení	mm	1,5	(za 24h / při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Možnost přetírat	-	ne	
Dilatační schopnost	%	± 25	
Stékvavost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Tažnost	%	600	(dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm <sup>2</sup> )	(dle DIN 53 504)
Mez pevnosti v tahu	MPa	2,0 (N/mm <sup>2</sup> )	bílá (dle DIN 53 504)
		1,0 (N/mm <sup>2</sup> )	transparent
Tvrdost dle Shore A(3s)	°	≈ 20	bílá (dle DIN 53 505)
		≈ 15	transparent
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad	$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$	
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9m	(pro spáru 4 x 6 mm)
<b>Omezení</b>	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živичné podklady.		
<b>Podklad</b>	Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
<b>Čištění</b>	Materiál: ihned technickým benzínem. Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.		
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 04.92».		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 29.01.2010	Vyhотовeno dne: 08.06. 2002	

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ - 25366483

www.denbraven.cz