



Technický list

TL 07.77 Interiérová barva AMBIENT

Produkt

Jednosložková malířská barva na bázi akrylátové disperze, dispergovaných plniv a aditiv. Vyniká vysokou bělostí a je určen na vyzrálé omítky (hladké i štukové), aglomerované dřevěné materiály, papírové povrchy a sádrokartonové desky.



Vlastnosti

- Velmi vysoká krycí schopnost
- Odolný vůči otěru za sucha
- Možnost barvit malířskými pastami
- Bělost 88 % dle BaSO₄

Použití

- Malování hladkých i štukových interiérových omítek
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem
- Malování dřevotřískových a sádrokartonových desek
- Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS

Technické vlastnosti

Základ	Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy		
Hustota	g/cm ³	1,67	
Bělost	%	≥ 88	BaSO ₄
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	2	při 20 °C / 65 % rel. vlhkosti
Vydatnost z 1 kg	m ²	6 – 10	v jedné vrstvě
Spotřeba	m ²	0,1 – 0,17	v jedné vrstvě
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/l NH	3,3	
Obsah těkavého organického uhlíku	g/kg NH	2,7	

Balení

- 7 kg
- 15 + 3 kg
- 30 kg

Barva

- Bílá bělost 88 %

Omezení

Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev. Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!



Podklad

Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S2802A.

Pokyny

Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru max. 0,3-0,5 litrů vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme 1 - 2 krycí nátěry ředěné v poměru 0,2 - 0,3 l na 1 kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 16.01.2020

Vyhotoveno dne 08.03.2002

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.