



Den Braven Sealants

Technický list 05.03 Nízkoexpanzní trubičková pěna

Výrobek Speciálně vyvinuta pro požadavek maximální výtěžnosti při nízké expanzi s možností použití za teplot až do +35°C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Extra nízká hustota finálního výrobku, je dosažena pomocí speciálního adaptéru s tryskou na konci. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.

Vlastnosti

- ▣ Nízkoexpanzní, kvalitní rovnoměrná struktura;
- ▣ Extra vysoká výtěžnost;
- ▣ Rychle vytvrzuje i při nízkých teplotách;
- ▣ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod.;
- ▣ Dobrá zvuková a tepelná izolace;
- ▣ Nemá nutriční hodnotu pro hmyz nebo hlodavce, nepodporují růst plísní a hub.

Použití

- Vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní;
- Izolace potrubních systémů;
- Utěsňování průchodů ve stěnách;
- Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí;

Balení Trubičková dóza 750 ml;
Barva Zelená

Technické údaje

Základ	-	polyuretan	
Hustota	kg/m ³	15 – 20	dle ISO 7390
Součinitel tepelné vodivosti λ	W/mK	≈ 0,035	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	po vytvrzení, krátkodobě až +140°C
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Teplota při aplikaci	°C	+5 / +35	
Rozměrová stálost DS	%	-5% < DS < 0%	
Doba vytvoření nelepivé vrstvy	min.	≈ 10	v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti
Řezatelnost	min.	25 - 40	při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu
Úplné vytvrzení	dny	1-2	v závislosti na teplotě a rel.vlhkosti
Odolnost vůči UV záření	-	ne	nutno povrchově chránit – omítko, lišty, nátěr
Třída reakce na oheň	-	F	dle ČSN EN 13501-1
Třída hořlavosti	-	B3	DIN 4102-1
Skladovatelnost	měsíce	18	Dnem dolů!! Při teplotách +5 °C až +25 °C

Omezení Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívát, neaplikovat na podklady pokryté jinou vrstvou.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy.

Ošetření (příprava) podkladu Použít na bezprašné a odmaštěné povrchy. Zařízení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt. Před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače pro kvalitnější strukturu pěny a pěnu navlhčit i po její aplikaci. Při minusových teplotách nepoužívat vlhčení!!!

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872027, DIČ: CZ - 26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 05.03 Nízkoexpanzní trubičková pěna

- Pokyny** Při skladování a následném použití pod bodem mrazu je nutné dózu před aplikací pěny nechat temperovat při teplotě cca +20°C po dobu minimálně 1 hodiny! Poté je možné pěnu kvalitně použít. Našroubovat aplikační trubičku pevně na ventil a dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Spáry vyplňovat odspodu. Spáry větší než 3 cm vyplňovat v několika postupech s krátkou přestávkou na vytvrdnutí. Spáru zbytečně nepřepřplňovat, pěna zvětší svůj objem.
- Upozornění** Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.
- Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.
- Čištění** Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw,
Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 05.03».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 23.01.2013

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872027, DIČ: CZ - 26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz