



Den Braven Sealants

Technický list 04.51 Sanitární silikon

Výrobek Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Nízkomodulový, nepřetíratelný.
- ▣ Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace;
- ▣ Trvale pružný, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.

Použití

- Těsnění sanitárních a kuchyňských zařízení včetně odpadů, dřezů, litinových koupelňových van, nádrží, sanitární keramiky, obkladů apod.;
- Tmelení spár v prádelnách sušárnách, laboratořích apod.;

Balení Kartuše 280 ml

Barva Transparentní, bílá, šedá, bahama

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|--|
| Základ | - | silikon – acetát | |
| Konzistence | - | tixotropní pasta | |
| Hustota | g/ml | 0,97 | |
| Tepelná odolnost | °C | -50 / +120 | (po vytvrzení) |
| Tepelná odolnost | °C | -15 | (při přepravě) |
| Tepelný rozsah použití | °C | +5 / +40 | |
| Rychlost nanášení | g/min | 600 | (při síle 3 mm a tlaku 6,3 Bar) |
| Doba vytvoření povrch. slupky | min | ≈ 13 | (při 23 °C / 55% rel. vlhk.) |
| Rychlost vytvrzení | mm | 1,5 | (za 24 h / při 23 °C / 50% rel. vlhk.) |
| Možnost přetírat | - | ne | |
| Dilatační schopnost | % | ± 25 | |
| Stékavost | mm | < 2 | (dle ISO 7390) |
| Tažnost | % | 600 | (dle DIN 53 504) |
| Modul 100 % | MPa | 0,3 (N/mm ²) | (dle DIN 53 504) |
| Mez pevnosti v tahu | MPa | 1,3 (N/mm ²) | (dle DIN 53 504) |
| Tvrdość dle Shore A (3 s) | ° | 15 ± 3 | (dle DIN 53 505) |
| Skladovatelnost | měsíce | 24 | (při teplotách od +5 °C do +25 °C) |
| Minimální šířka spáry | mm | 4 | |
| Maximální šířka spáry | mm | 25 | |
| Přibližná spotřeba | vzorec | $\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$ | |

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad
$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml m 12,9m (pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, PC, PMMA, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živичné podklady.

Podklad Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Čištění Materiál: ihned technickým benzínem.
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872027, DIČ: CZ - 26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 04.51 Sanitární silikon

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 04.51».

Aktualizace Aktualizováno dne: **19.09.2019** Vyhotoveno dne: 16.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872027, DIČ: CZ - 26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz