

High Tack AC

Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Metoda / Poznámka
	Systém		
Chemický základ	1složková akrylová disperze		
Rozpouštědla	bez rozpouštědel		
Konzistence	pasta		
Hustota	1,4	g/ml	20 °C
Barva vytvrzeného lepidla	bílá		
Teplota při skladování	+5 to +25	°C	
Skladovatelnost	24	měsíců	
	Použití		
Doporučená teplota při aplikaci	+10 do +30	°C	
Vytvoření povrchového filmu	10 - 15	min	
Počáteční přilnavost	200	kg/m ²	při celoplošném lepení
Úplné vytvrzení po	48	h	20 °C
Použití	Na jeden nebo oba lepené povrchy, celoplošně, v pramenech nebo bodech		
	Vlastnosti vyvrzeného lepidla		
Teplotní odolnost	od -20 do +60	°C	
Odolnost proti vodě	Vytvrzené lepidlo odolné vzdušné vlhkosti		
Normy	French A+ (VOC classification) GEV-EMICODE EC1 PLUS		

Použití

K lepení všech běžných nasákavých materiálů (např. dřevo, kámen, sádra, beton vzájemně nebo s kovy, řadou plastů (vč. PVC).

Konkrétní příklady: izolační a dekorativní desky z polystyrenu, soklové lišty.

Nevhodné k lepení PE, PP, PTFE, silikonu a bitumenu.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
- Kompenzuje drobné nerovnosti na lepeném povrchu
- Lze přetírat
- Vhodné na porézní materiály
- Vysoká počáteční přilnavost (200 kg/m²)
- Do 5 minut po přiložení lze vzájemnou polohu upravit

Příprava povrchu

Alespoň jeden z lepených povrchů by měl být nasákavý / porézní. Lepené povrchy musejí být zbaveny prachu a mastnoty a musejí být dostatečně pevné.

Bez základového či penetračního nátěru lepí dřevo, kov, beton, obkládačky, hliník a některé plasty.

Vysocce nasákavé materiály (zejména sádra a sádrokarton) je nutné před aplikaci ošetřit základovým nebo penetračním nátěrem.

Použití

K vytlačování použijte vytlačovací pistoli. Lepidlo naneste na povrch v pramenech nebo bodech ve vzdálenosti cca 15 cm. Při lepení izolačních nebo dekorativních desek či lišt vždy lepidlo nanášejte na rohy a okraje.

Ihned po práci očistěte použité nástroje.

Čištění lepidla

Čerstvé lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené pouze mechanicky.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě od +5°C do +25°C. Lepidlo nesmí zmrznout.

K recyklaci odevzdejte pouze zcela vyprázdněný obal.

Další pravidla a informace pro bezpečné zacházení s výrobkem a jeho používání jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Informace uvedené v tomto technickém listu a předávané ústně či písemně v rámci technického poradenství odpovídají našim nejlepším znalostem a aktuálním poznatkům. Nejsou však závazné a nemohou být předmětem záruky ani reklamačního řízení.

Doporučujeme, abyste si před použitím tohoto výrobku ověřili jeho vhodnost k zamýšlenému použití. Protože se podmínky při lepení mohou značně lišit, doporučujeme při mezních podmínkách ověřit i způsobilost lepení.